

DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Gloss P est un PVC monomère blanc brillant de 100 μ avec un adhésif permanent transparent, liner kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la laminer et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Gloss PG est un PVC monomère blanc brillant de 100 µ avec un adhésif acrylique gris permanent, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 µ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la laminer et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Gloss R est un PVC monomère blanc brillant de 100 μ avec un adhésif acrylique transparent enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Gloss RG est un PVC monomère blanc brillant de 100 µ avec un adhésif acrylique gris enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 µ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Matt P est un PVC monomère blanc mat de 100 μ avec un adhésif permanent acrylique transparent, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique transparent, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Matt PG est un PVC monomère blanc mat de 100 μ avec un adhésif permanent acrylique gris, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : > 10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Matt R est un PVC monomère blanc mat de 100 μ avec un adhésif acrylique transparent enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique transparent, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : > 10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 100 Matt RG est un PVC monomère blanc mat de 100 µ avec un adhésif acrylique gris enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 100 µ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : > 10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Film d'impression numérique en PVC monomère blanc brillant. Adhésif High Tack, spécialement conçu pour les surfaces difficiles à coller comme le PE, le PP, etc. L'adhésif permanent de couleur grise présente une grande opacité. Pour une publicité à long terme à l'intérieur et à l'extérieur sur une grande variété de substrats tels que le plastique, le moussex, le verre et l'aluminium. Excellentes performances d'impression avec les encres éco-solvants, latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



EPAISSEUR

80
µm

CARACTÉRISTIQUES

- Support : Film PVC, 80 µm, blanc, brillant
- Interliner : liner PE, blanc, 140 g/m².
- Adhésif : polyacrylique pur, permanent, gris
- Épaisseur totale : 0,12 mm
- Poids de l'adhésif : 40 g/m²
- Adhésion sur l'acier (après 20 min.) : 14 N/25mm
- Adhésion sur l'acier (après 24h) : 20 N / 25mm
- Conforme aux normes REACH et RoHS

APPLICATIONS

- Conçu pour les surfaces difficiles à coller comme le PE, le PP...

DURÉE DE CONSERVATION ET CONDITIONS



- Température d'application : min. 5°C
- Température d'utilisation finale : de -40°C à +90°C
- La durée de conservation de ce support est de 2 ans*.
- Durabilité : 2 ans

*La durabilité estimée se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du substrat, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 80 Gloss PG est un PVC monomère blanc brillant de 80 μ avec un adhésif acrylique gris permanent, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 80 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 80 Gloss RG est un PVC monomère blanc brillant de 80 μ avec un adhésif acrylique gris enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 80 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Film d'impression numérique en PVC monomère blanc mat. Adhésif High Tack, spécialement conçu pour les surfaces difficiles à coller comme le PE, le PP, etc. L'adhésif permanent de couleur grise présente une grande opacité. Pour une publicité à long terme à l'intérieur et à l'extérieur sur une grande variété de substrats tels que le plastique, le moussex, le verre et l'aluminium. Excellentes performances d'impression avec les encres éco-solvants, latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



EPAISSEUR DU FILM

80
µm

CARACTÉRISTIQUES

- Support : Film PVC, 80 µm, blanc, mat
- Interliner : liner PE, blanc, 140 g/m².
- Adhésif : polyacrylique pur, permanent, gris
- Épaisseur totale : 0,12 mm
- Poids de l'adhésif : 40 g/m²
- Adhésion sur l'acier (après 20 min.) : 14 N/25mm
- Adhésion sur l'acier (après 24h) : 20 N / 25mm
- Conforme aux normes REACH et RoHS
- Retardateur de flammes : Certifié B1

APPLICATIONS

- Conçu pour les surfaces difficiles à coller comme le PE, le PP...

DURÉE DE CONSERVATION ET CONDITIONS



- Température d'application : min. 5°C
- Température d'utilisation finale : de -40°C à +90°C
- La durée de conservation de ce support est de 2 ans*.
- Durabilité : 2 ans

*La durabilité estimée se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du substrat, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 80 Matt P est un PVC monomère blanc mat de 80 μ avec un adhésif permanent acrylique transparent, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adaptés à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 80 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique transparent, permanent
- Adhésion : 6,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



DESCRIPTION PRODUIT

Coala 1D 80 Matt RG est un PVC monomère blanc mat de 80 μ avec un adhésif acrylique gris enlevable, liner Kraft. En plus d'une opacité et d'une planéité excellentes, ces films offrent une grande stabilité dimensionnelle. Excellents résultats d'impression avec une haute résolution et des couleurs riches. Particulièrement adapté à l'application sur des surfaces planes et légèrement incurvées. Aucun résidu d'adhésif après le retrait, si l'application est correcte. Résistant au feu B1.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : PVC monomère, calandré
- Épaisseur : 80 μ +/- 5 %
- Adhésif : acrylique gris, enlevable
- Adhésion : 2,5 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait <0,4 mm (FINAT FTM 14)
- Support : liner Kraft (135 g/m²)
- Résistance à la traction md : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd : > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md : > 160% (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd : > 180% (DIN EN ISO 527)
- Température d'application : >10 °C

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées
- Nous recommandons d'utiliser Coala 1D Lam Matt ou Gloss pour la lamination. Si vous imprimez avec de l'encre UV, nous vous recommandons d'utiliser le Coala UV Lam disponible en finition brillante, mate ou satinée.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

ÉPAISSEUR DU FILM



DURABILITÉ

- Durabilité en extérieur : 4 ans (matériau non imprimé, exposition verticale en extérieur, climat normal d'Europe centrale)
- Résistance à la température : - 40 - +80 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire de préparer une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

