

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Roll-up PP S est un polypropylène blanc mat de 195 microns avec un dos gris. Coala Roll-up PP S est opaque avec des propriétés d'occultation et anti-curl. C'est le choix idéal pour les roll-up promotionnels.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR DU FILM

195
μ

GRAMMAGE

160
g/m²

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Épaisseur : 195 mic
- Grammage : 160 g/m²
- Brillance à 60° : 15,0 % (ASTM D2457)
- Brillance 85° : 30,0 % (ASTM D2457)
- Teinte(s) : L* : 90
a* 0
b* -5

(ANSI T) (D50/2°/Abs/No)

IMPRESSION ET LAMINATION

Conditions d'impression appropriées :
Température 15~30°C(59~86°F) / Humidité 30~60%.

- Manipuler avec précaution le matériel imprimé, dont la surface est susceptible d'être abrasée.
- Pour optimiser la qualité d'impression, l'imprimante doit être réglée sur la qualité d'impression la plus élevée.
- la lamination est facultatif. Afin de protéger l'image des dommages physiques et de réduire la décoloration de l'image, les impressions doivent être complètement sèches avant d'être soumises au laminage.
le traitement ultérieur ou la lamination.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement frais et sec.
- Température : 10°~25°C, Humidité relative 50% RH
- Traitement : dans un délai d'un an après réception



APPLICATIONS

- Enroulement
- Affiches
- Points de vente
- Graphiques pour salons professionnels

BÉNÉFICES

- Haute qualité d'image, durabilité, résistance à la déchirure et propriétés anti-curling.
- Bonne résistance aux rayures et à l'eau
- Très bonne planéité
- Produit écologique sans PVC

PVC
FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

