

Description

Film PVC souple, coloris transparent et blanc. Surface brillante et mate.

Matériau protecteur

Carton siliconé couché sur une face, 135 g/m².

Adhésif

Polyacrylate, détachable

Domaines d'utilisation

Pour marquages, lettrages et décorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur. Durée de vie quasi illimitée en utilisation intérieure.

Techniques d'impression

Nous recommandons la sérigraphie. Des encres spéciales sont nécessaires pour la flexographie et l'impression offset UV.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (sans papier protecteur et adhésif)		0,100 mm
Stabilité dimensionnelle	(méthode d'essai FINAT n° 14)	collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur
Résistance aux températures		collé sur aluminium, de -40 °C à +80 °C, pas de changement
Résistance à l'eau		collé sur aluminium, pas de changement après 100 h/23 °C
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)		6 N/25 mm
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)		
longitudinale		min. 19 MPa
transversale		min. 19 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)		
longitudinal		min. 130 %
transversal		min. 150 %
Garantie de stockage**		2 ans
Température de collage		min. +10 °C
Résistance dans le temps du film correctement mis en œuvre exposition verticale aux intempéries (atmosphère normale, Europe centrale)		3 ans (non imprimé)
Détachabilité		s'enlève de la plupart des surfaces sans laisser de traces dans un délai de 2 ans

* Valeur moyenne

** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

Attention :

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL.

Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.